

1成分形ポリウレタン系シーリング材

セルシーリング PU N

ノンブリード可塑剤無配合

●性能 引張接着性試験結果(被着体モルタル板) JISA5758

処理条件	試験温度	試験体番号	50%引張応力 kg/cm ²	最大引張応力 kg/cm ²	最大荷重の伸び %	破壊時の伸び %
養生後	20℃		1.3	9.5	771	771
加熱後			2.2	9.9	603	603
水浸せき後			1.8	10.2	790	790

●物性

	試験項目	試験結果	
品質試験	押し出し性	5℃	5 sec
		20℃	3 sec
	スランプ	35℃	1 mm
		50℃	1 mm
	ブリード		1枚0 mm
	汚染性		異常なし
	耐オゾン性		異常なし
耐久性 9030 (被着体：モルタル)		異常なし	
表示試験	タックフリー (20℃60%RH)	6 hrs	
	比重	1.25	
	加熱減量	11.0%	

●取扱いの注意

- 直射日光を避け冷暗所に貯蔵して下さい。
- できるだけ直接皮膚に触れない様にして下さい。
付着した場合はすみやかにウエス等でふき取り、
水と石鹸でよく洗って下さい。
- 被着体には専用プライマーをご使用下さい。
- MSDSをご参照下さい。
- 色調：グレー・ホワイト
- 荷姿：320ml 20本入

2011.3