

粉末パテ
反応硬化型
防カビ入り
深溝用

Sパッチ

エスエル

軽量
速乾



作業性がバツグン
しかも軽い!!

SLパッチは比重が軽いので従来品の5kg小袋と同じm²の施工が出来ます。

石膏系粉末パテ小袋入り
内部用

特 長

- 速乾性ですから、工期短縮がはかれます。
- 厚付けしてもヤセが少ない。
- 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。
- 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。

使用方法

- ①容器に所定量の水(SLパッチ1kgに対して水600~700cc)を入れた後、SLパッチを散布するように少しづつ入れて下さい。
- ②SLパッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練りの場合は1分間位混練りして下さい。
この場合は、やや硬目に練って下さい。
- ③混練りが済んだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟かさに練って下さい。
もし軟かくなりすぎた場合は、SLパッチを少量づつ加えて粘度調整をして下さい。

注意事項

- 混練りの際に入れる水はもちろん、容器もきれいなものを使用して下さい。
- 速乾タイプですから、可使時間内に使いきれぬ量だけ練って下さい。
- 使い残したパテにSLパッチを加えて混合すると、硬化時間が大幅に違ってきますので、2回目以後の混練りの場合には、容器についたパテを洗い落してから使用して下さい。
- 未使用のパテは、吸湿させない様に密封して保存して下さい。
- 0℃以下では使用しないで下さい。

用 途

- ペイント、壁紙、クロス仕上げの際の下地調整。
- 石膏ボードのジョイント目地の処理。
- 石膏ボードのビス頭の処理。
- 石膏ボードの面違い部の処理。

色・荷姿・種類

色 : ボード色
紙袋詰 : 7kg
パッキングケース : 3.5kgポリ袋詰 × 4袋入
60分タイプ、120分タイプ

2011.7改



関西パテ化工株式会社

本社 : 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL (072) 982-2131(代) FAX (072) 982-2135
東京支店 : 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL (03) 3850-3191(代) FAX (03) 3850-3193
北九州営業所 : 〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL (093) 571-7156(代) FAX (093) 571-7159